

Tipologia polistirene espanso NORME UNI <small>NUOVA CLASSE dal 2008</small>		Classe di reazione al fuoco	VECCHIA CLASSE (K)	
			dove <u>K</u> è la quantità in KG di polistirene impiegato per produrre 1 mc di prodotto finito	
	EPS S			K10
	EPS S	E		K10
	EPS 30			K13
	EPS 30	E		K13
	EPS 50			K15
	EPS 50	E		K15
	EPS 80			K15M
	EPS 80	E		K15M
	EPS 90			K18
	EPS 90	E		K18
3b srl	EPS 100			K20
	EPS 100	E		K20
	EPS 120			K20M
	EPS 120	E		K20M
	EPS 130			K23
	EPS 130	E		K23
3b srl	EPS 140			K25
	EPS 140	E		K25
	EPS 150			K25M
	EPS 150	E		K25M
	EPS 180			K28
	EPS 180	E		K28
	EPS 190			K30
	EPS 190	E		K30
	EPS 200			K30M
	EPS 200	E		K30M
	EPS 230			K33
	EPS 230	E		K33
	EPS 240			K35
	EPS 240	E		K35
	EPS 250			K35M
	EPS 250	E		K35M
	EPS 300			K40
	EPS 300	E		K40